

# ADMIX R

**Универсальный готовый  
к применению  
грунтовочный состав  
на основе синтетических  
смол в водной дисперсии  
для внутренних  
и наружных работ**

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обработка цементных и гипсовых оснований перед укладкой покрытий (керамическое покрытие, керамогранит, агломерат, натуральный камень, мозаика).
- Для обработки цементных стяжек перед укладкой самовыравнивающихся смесей.
- Для нанесения между последовательными слоями шпаклевки после полного высыхания предыдущего слоя.
- Для обеспечения однородной впитывающей способности на цементных и гипсовых основаниях.
- Обработка основания перед окрашиванием, приклейкой обоев или монтажем плиточного покрытия.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ADMIX R** – готовая к применению водная дисперсия специальной синтетической смолы.

При использовании грунтовки перед нанесением выравнивающих составов (штукатурки, шпаклевки), уменьшает пористость и выравнивает впитывающую способность основания, предотвращает слишком быстрое высыхание, улучшает адгезию к основанию. При использовании в качестве грунтовки под обои **ADMIX R** сокращает расход клея и значительно облегчает удаление обоев при последующих



ремонтах. При использовании в качестве грунтовочного состава под самовыравнивающиеся напольные смеси **ADMIX R** выравнивает впитывающую способность основания и обеспечивает необходимую удобоукладываемость растворной смеси.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ADMIX R** не пригоден для полной гидроизоляции гипсовых оснований, хотя он значительно уменьшает их пористость и впитывающую способность.
- Не наносите **ADMIX R** на основание в таких количествах, чтобы он образовывал видимую поверхностную пленку.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от масел, жира, следов раствора, остатков краски и других непрочно держащихся частиц. Трещины в основании должны быть отремонтированы с помощью состава **Eporip** или **Erojet**.

### Нанесение

- В качестве грунтовочного состава для гипсового основания перед укладкой керамической плитки

Непосредственно перед использованием перемешайте **ADMIX R** и нанесите его в два слоя на

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типовые значения)****СВОЙСТВА ПРОДУКТА**

Консистенция:	Жидкость
Цвет:	Молочно-белый
Объемный вес (г/см³):	1,003
pH:	8,0
Содержание твердых веществ (%):	5,0

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (при +23°C и отн. влажности 50%)**

Температура применения:	от +5°C до +35°C
Минимальное время высыхания:	2 часа

**ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Влагостойкость:	Хорошая
Устойчивость к старению:	Превосходная
Устойчивость к маслам и растворителям:	Посредственная
Устойчивость к кислотам и щелочам:	Посредственная

основание с помощью кисти или валика. После высыхания основание готово к укладке плитки.

**б) В качестве грунтовочного состава для гипсовых штукатурок.**

Нанесите **ADMIX R** равномерно на основание с помощью валика (кисти, распылителя).

Штукатурку наносите сразу же после высыхания грунтовочного состава.

**в) В качестве грунтовочного состава для известковых оснований.**

Нанесите **ADMIX R** равномерно в один слой на основание с помощью плоской кисти, валика или распылителя. Нанесение других слоев возможно сразу же после высыхания грунтовочного состава.

**г) В качестве грунтовочного состава под самовыравнивающиеся напольные и тиксотропные смеси.**

- цементные основания: нанесите **ADMIX R** в один или два слоя (в зависимости от впитывания основания);
- гипсовые основания: нанесите **ADMIX R** в два слоя.

**д) В качестве грунтовочного состава для клея под обои.**

Нанесите **ADMIX R** в один слой.

**е) В качестве грунтовочного состава для применения снаружи помещения.**

Нанесите **ADMIX R** в один слой.

**ОЧИСТКА**

Руки и инструменты должны очищаться чистой водой. Высохшие пятна удаляются механически или составом **Pulicol 2000**.

**РАСХОД**

**ADMIX R** 0,1-0,2 кг/м<sup>2</sup>.

Расход **ADMIX R** может быть больше, это зависит от пористости и впитывающей способности основания.

**УПАКОВКА**

**ADMIX R** поставляется в пластиковых канистрах 25, 10 и 5 кг.

**ХРАНЕНИЕ**

**ADMIX R** хранится 24 месяца в фирменной запечатанной упаковке. Беречь от мороза.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ**

согласно современным нормам Для получения более подробной информации ознакомьтесь с последней версией паспорта безопасности материала на нашем сайте [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Содержащиеся в данном руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением данного материала.

**НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ**

Данные содержащиеся в Технической карте продукта (TDS) могут быть скопированы в другой, связанный с осуществлением проекта, документ, но итоговый документ не должен изменять или заменять требования и данные, содержащиеся в Технической карте продукта и регулирующие процесс установки продукта **MAPEI**.

Для получения последней версии Технической карты продукта и гарантийной информации, пожалуйста, посетите наш сайт [www.mapei.com](http://www.mapei.com). **ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЕ ПРОДУКТА, АННУЛИРУЮТ ВСЕ СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ГАРАНТИИ MAPEI.**

**Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**ADMIX R**

Любое воспроизведение текстов, фотографий и иллюстраций,  
опубликованных в настоящем документе, запрещено и преследуется по закону.

2956-11-2021 (RUS)



МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ