

# Керапокси Клинер

**Готовый к  
применению состав  
для удаления  
остатков эпоксидной  
затирки**

## ОПИСАНИЕ

**Керапокси Клинер** можно использовать как для очистки только что нанесенных затирок, так и после завершения облицовочных работ для удаления следов и остатков эпоксидных смол. Удаляет налет и пятна всех эпоксидных шовных заполнителей, например, **Керапокси**, **ЕРОQ**, **Kerapoxy Easy Design** производства **МАПЕИ**, с керамической плитки и стеклянной мозаики.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

**Керапокси Клинер** – это простой в применении очиститель, который эффективно удаляет следы эпоксидного заполнителя с керамогранита, глазурованной керамической плитки, стеклянной мозаики и невпитывающих поверхностей. Он готов к использованию, поэтому разбавление не требуется. Его можно использовать сразу после заполнения швов, а также для удаления затвердевших остатков. Он также подходит для очистки инструментов, использованных для нанесения эпоксидных шовных заполнителей.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**Керапокси Клинер** – это концентрированное жидкое чистящее средство. **Керапокси Клинер** применяется для удаления остатков, пятен и следов эпоксидных затирок, не выделяя опасных паров.

При правильном использовании **Керапокси Клинер** не повреждает ни поверхность покрытия, ни заполненные швы.

## ВНИМАНИЕ

- Не используйте на полированном мраморе или натуральном камне.
- Не применяйте на деревянных покрытиях.
- Не используйте на поверхности метакрилатных ванн.
- Перед нанесением **Керапокси Клинер** на материалы с неизвестной стойкостью проведите предварительное испытание, чтобы убедиться, что он не повредит поверхность.
- Перед применением материала защитите все поверхности, которые могут быть повреждены при прямом контакте.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Керапокси Клинер** готов к использованию. Нанесите его прямо на очищаемую поверхность или на следы шовного заполнителя и оставьте на несколько минут. Затем обработайте поверхность па- дом. Удалите остатки и тщательно промойте по- верхность чистой водой. Материал особенно эф- фективен на свежем эпоксидном заполнителе (в течение нескольких часов после применения). Ес- ли очистка производится через несколько часов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Консистенция:                   | жидкость               |
| Цвет:                           | прозрачный             |
| Плотность:                      | 1,10 г/см <sup>3</sup> |
| pH:                             | 11                     |
| Температура применения:         | от +5°C до +40°C       |
| Время ожидания перед смыванием: | 5 минут                |

после нанесения эпоксидной затирки, возможно, потребуется оставить средство на более длительное время (не менее 15-20 минут) или повторить цикл.

Для удаления полностью затвердевших или въевшихся остатков нанесите **Керапокси Клинер** на поверхность на длительное время (не менее 30 минут), при необходимости повторите нанесение и очистку.

При нанесении на пол можно производить очистку, используя однодисковую чистящую машину.

### РАСХОД

В зависимости от потребностей расход может варьироваться, исходя из степени загрязнения, а также типа загрязнения и поверхности.

### УПАКОВКА

**Керапокси Клинер** поставляется в бутылках по 750 мл с распылителем.

### ХРАНЕНИЕ

**Керапокси Клинер** может храниться в течение 24 месяцев в запечатанной оригинальной упаковке в прохладном месте.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с последней версией паспорта безопасности материала на нашем сайте [www.aomapei.ru](http://www.aomapei.ru).

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии технической карты материала на нашем сайте [www.aomapei.ru](http://www.aomapei.ru).

### НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

*Текст настоящей Технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции МАПЕИ.*

Актуальная техническая карта доступна на сайте компании [www.aomapei.ru](http://www.aomapei.ru).

**ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАПЕИ.**

**Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте [www.aomapei.ru](http://www.aomapei.ru)**