



# Mapefiller 100 Мапифилер 100

**Специальный наполнитель на основе сухих  
фракционированных кварцевых песков**

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Для работ по устройству полимерных и цементно-полимерных напольных покрытий
- Для ремонта бетонных и цементно-песчаных полов
- Для устройства галтелей на эпоксидном вяжущем
- Для отделочных и строительных работ
- Приготовление штукатурных растворов
- Приготовление высокопрочных эпоксидно-песчаных составов для ремонта бетонных и цементно-песчаных полов (шпатлевание штроб, ремонт каверн, выбоин)
- Присыпка эпоксидных грунтовочных слоев с целью обеспечения межслойной адгезии в системах толстослойных бесшовных цементно-полимерных напольных покрытий Ультратоп
- Присыпка эпоксидных слоев полимерных покрытий на полах с уклонами и в помещениях с мокрыми производственными процессами с целью придания им противоскользящих свойств

## **РАСХОД**

В случае использования материала для устройства полимерных и цементно-полимерных бесшовных напольных покрытий с расход его зависит от конкретного случая применения.

## **УПАКОВКА**

Бумажный мешок. Масса нетто 25 кг.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Срок хранения в сухих закрытых помещениях, в заводской, не нарушенной упаковке 5 лет.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

При работе с **Mapefiller 100 (Мапифилер 100)** используйте респиратор, специальные защитные очки, специальную хлопчатобумажную рабочую одежду и перчатки.

При попадании в глаза следует промыть их большим количеством чистой проточной воды, после чего обратиться к врачу.

В целом **Mapefiller 100 (Мапифилер 100)** безопасен для здоровья человека, флоры и фауны.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименования показателей                                               | Метод испытаний | Значения показателей |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе:                     | ГОСТ 8735       | не более 2%          |
| Содержание глины в комках:                                             | ГОСТ 8735       | не менее 0,25%       |
| Наличие засоряющих примесей:                                           | ГОСТ 8735       | отсутствуют          |
| Влажность:                                                             | ГОСТ 8735       | не более 0,3%        |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}$ : | ГОСТ 30108      | < 370 Бк/кг          |
| Полный остаток на сите 2,5 мм:                                         | ГОСТ 8735       | 0                    |
| Полный остаток на сите 1,0 мм:                                         | ГОСТ 8735       | 0-10%                |
| Полный остаток на сите 0,8 мм:                                         | ГОСТ 8735       | 10-35%               |
| Полный остаток на сите 0,5 мм:                                         | ГОСТ 8735       | 85-97%               |

Соответствует ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Перед использованием материала следует заранее убедиться, что материал подходит для предполагаемого применения.*

*Пользователь в любом случае самостоятельно несет полную ответственность за любые последствия, вытекающие из использования материала.*

**Пожалуйста, ознакомьтесь с текущей версией Технического описания материала, доступного на нашем веб-сайте <https://aomapei.ru/>.**

### ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

**Содержание данного технического описания (TDS) может быть скопировано в другой документ, относящийся к проекту, но полученный документ не должен дополнять или заменять требования TDS, действующие на момент применения материала МАПЕИ. Самые последние TDS можно найти на нашем веб-сайте [www.aomapei.ru](http://www.aomapei.ru).**

**ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУЛИРОВКАХ ИЛИ ТРЕБОВАНИЯХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ TDS ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НЕГО, ИСКЛЮЧАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАПЕИ.**

**Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте <https://aomapei.ru>.**



**МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ**